



Pöytäkiukaan käyttöönotto:

Tulisijan käyttöön ottaminen vaatii aikaa ja huolellisuutta. Liian voimakas ja äkillinen lämmittäminen voi vaurioittaa tulisijan rakennetta.

Muurauksen jälkeen pöytäkiuas saa kuivua viikon ajan pellit ja suuluukut auki.

Kiuas sisäänajetaan varovasti, jotta massan kosteus haihtuisi.

Toisella viikolla voidaan polttaa lämpökynntilöitä tulipesässä, kuitenkin niin että savupelti on koko ajan auki. Kynntilä ei varsinaisesti lämmitä tulisijaa, mutta saa ilman kiertämään hormin ollessa auki. Kuivumista voi nopeuttaa myös lämpöpuhaltimella.

Kolmannella viikolla voidaan jo laittaa tulta, annosta hieman suurentaen.

Kiukaan koosta riippuen sisäänajo on tehdään 7-10 lämmityskerralla

Jos heitätte vettä kiukaalle ennen kuin kiuas on sisäänajettu ja kivet ovat olleet punaherkussa tulee saunaan nopea löylyn mukana.